

# SILTEN RENOFLOW

## Zaprawa do wypełniania odwiertów i pustek

### WŁAŚCIWOŚCI:

SILTEN RENOFLOW jest fabrycznie przygotowaną, suchą zaprawą cementowo-wapienno-trassową, która po wymieszaniu odznacza się bardzo dobrym płynięciem. Zaprawa wiąże bez skurczów i jest bardzo chłonna dzięki właściwościom kapilarnym.

### ZASTOSOWANIE:

SILTEN RENOFLOW jest stosowany do wypełniania pustek w murach, szczególnie w trakcie wykonywania przepony poziomej w istniejących, bardzo zniszczonych murach. SILTEN RENOFLOW służy także do wypełniania odwiertów po wykonaniu przepony poziomej preparatem SILTEN Me. Wypełnianie może być wykonywane grawitacyjnie lub przez wtlaczanie pod ciśnieniem.

### DANE TECHNICZNE:

**Skład:** Zaprawa cementowo-trassowa

**Kolor:** szary

**Gęstość nasypowa:** 1,2 g/cm<sup>3</sup>

**Zapotrzebowanie na wodę:** 8 litrów/worek 25 kg

**Gęstość gotowej zaprawy:** ok. 2 kg/dm<sup>3</sup>

**Zużycie:** zależy od objętości wypełnianych pustek

**Czas obróbki:** 1 godzina

**Wytrzymałość:**

4 N/mm<sup>2</sup> po 1 dniu

10 N/mm<sup>2</sup> po 7 dniach

15 N/mm<sup>2</sup> po 28 dniach

**Opakowanie:** worek 25 kg

**Magazynowanie:** w suchych warunkach 12 miesięcy, rozpoczęte opakowania dobrze zamykać i zużyć w możliwie krótkim czasie.

**Podłoże:** nie może zawierać gipsu; odwierty należy starannie odpylić.

**Obróbka:** należy mieszać z wodą wodociągową (ok. 8 l/25 kg) w odpowiednim mieszalniku. Mniejsze porcje mogą być przygotowywane przez mieszanie wiertarką z mieszadłem. SILTEN RENOFLOW należy wprowadzać do muru przez odwierty grawitacyjnie lub stosując odpowiednie urządzenie tłoczące.

### ZALECENIA:

Prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP, w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5 do +30 C. Wszelkie dane techniczne preparatu odnoszą się do temperatury +20 C i wilgotności względnej powietrza 60% - w innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze schnięcie materiału. Nie stosować podczas deszczu lub zagrożenia deszczem oraz podczas temperatur poniżej +5°C. Chronić przed słońcem. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Nosić odpowiednie rękawice ochronne. Zużyty produkt oraz opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednie rękawice i okulary ochronne lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Zużyty produkt oraz opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych. W czasie pracy stosować rękawice i okulary, ochronne. Zabrudzenia dokładnie spłukiwać wodą. W przypadku kontaktu płynu z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Płynu nie wolno wylewać na ziemię, ani do kanalizacji.. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Gwarantujemy jakość wyrobu, natomiast nie mamy wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

**Producent:**

**SILTEN TERBUD Sp. z o. o.**

**ul. Harcerska 30 05-820 Piastów**

**tel.: +48 22 7580574**

**siltenpolska@gmail.com**

**www.silten.eu**