

SILTEN RENOFLOW

Zaprawa do wypełniania odwiertów i pustek

WŁAŚCIWOŚCI:

SILTEN RENOFLOW jest fabrycznie przygotowaną, suchą zaprawą cementowo-wapienno-trassową, która po wymieszaniu odznacza się bardzo dobrym płynięciem. Zaprawa wiąże bez skurczów i jest bardzo chłonna dzięki właściwościom kapilarnym.

ZASTOSOWANIE:

SILTEN RENOFLOW jest stosowany do wypełniania pustek w murach, szczególnie w trakcie wykonywania przepony poziomej w istniejących, bardzo zniszczonych murach. SILTEN RENOFLOW służy także do wypełniania odwiertów po wykonaniu przepony poziomej preparatem SILTEN Me. Wypełnianie może być wykonywane grawitacyjnie lub przez wtłaczanie pod ciśnieniem.

DANE TECHNICZNE:

Skład: Zaprawa cementowo-trassowa

Kolor: szary

Gęstość nasypowa: 1,2 g/cm³ **Zapotrzebowanie na wodę:** 8 litrów/worek 25 kg **Gęstość gotowej zaprawy:** ok. 2 kg/dm³ **Zużycie:** zależy od objętości wypełnianych pustek

Czas obróbki: 1 godzina

Wytrzymałość:

4 N/mm² po 1 dniu

10 N/mm² po 7 dniach

15 N/mm² po 28 dniach

Opakowanie: worek 25 kg

Magazynowanie: w suchych warunkach 12 miesięcy, rozpoczęte opakowania dobrze zamykać i zużyć w możliwie krótkim czasie.

Podłoże: nie może zawierać gipsu; odwierty należy starannie odpylić.

Obróbka: należy mieszać z wodą wodociągową (ok. 8 l/25 kg) w odpowiednim mieszalniku. Mniejsze porcje mogą być przygotowywane przez mieszanie wiertarką z mieszadłem. SILTEN RENOFLOW należy wprowadzać do muru przez odwierty grawitacyjnie lub stosując odpowiednie urządzenie tłoczące.

ZALECENIA:

Prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP, w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5 do +30 C. Wszelkie dane techniczne preparatu odnoszą się do temperatury +20 C i wilgotności względnej powietrza 60% - w innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze schnięcie materiału. Nie stosować podczas deszczu lub zagrożenia deszczem oraz podczas temperatur poniżej +5°C. Chronić przed słońcem. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Nosić odpowiednie rękawice ochronne. Zużyty produkt oraz opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednie rękawice i okulary ochronne lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Zużyty produkt oraz opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych. W czasie pracy stosować rękawice i okulary, ochronne. Zabrudzenia dokładnie sputkiwać wodą. W przypadku kontaktu płynu z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Płynu nie wolno wylewać na ziemię, ani do kanalizacji.. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Gwarantujemy jakość wyrobu, natomiast nie mamy wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

Producent:

SILTEN POLSKA Sp. z o. o. Sp. K.

ul. Powstańców Śląskich 85

01-355 Warszawa

tel.: +48 513168547

siltenpolska@gmail.com <https://silten.eu>